

---

## **ميكانيكية بلمرة مونومرات الفينيل بواسطة تكوين الأيونات الموجبة (كاتيونية)**

### **Cationic Polymerization of Vinyl Polymers**

يمكن توضيح ميكانيكية بلمرة مونومرات الفينيل باستعمال مونومر ذو تركيب كيميائي ( $\text{CH}_2 = \text{CHX}$ ) وذلك عندما تكون X مجموعة واهبة للإلكترونات (electron donating group) مثل (-OH)، (-C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>)، (-OR)، (-CH<sub>3</sub>) أو غيرها وتتضمن هذه الميكانيكية ثلاثة مراحل أساسية مشابهة لما ذكرنا في ميكانيكية البلمرة بالجذور الحرة وهذه الخطوات هي :

#### **١) مرحلة البدء Initiation Step**

وتتضمن هذه المرحلة ارتباط جزيئة الباديء (initiator) بالمونومر وتكوين مركز فعال بهيئة أيون موجب (cation)، لذلك فإن الباديء يكون عادة حامض برونستد (Bronsted acid) أو حامض لويس مع الماء (Lewis acid). ولو فرضنا أن الباديء هو أيون الهيدروجين الآتي من حامض بروتوني مثل HCl أو حامض H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub> فإن مرحلة البدء تكون كما يأتي :



مركز فعال Active center

## ٢) مرحلة التكاثر أو الانتشار Propagation Step


وتلخص هذه المرحلة بإضافة مزيد من المونومر إلى المراكز الفعالة وتكون هذه الخطوة سريعة جداً :




## ٣) مرحلة الانتهاء Termination

تحدث تفاعلات الانتهاء :

(١) بفقدان بروتون وتكوين سلسلة بوليميرية منتهية برابطة مزدوجة كما يأتي :



٢) وقد تنتهي فعالية السلسلة النامية من خلال تفاعلات انتقال السلسلة (chain transfer) وذلك عن طريق انتقال بروتون من السلسلة النامية إلى جزيئة مونومر كما في المعادلة التالية :



وتنتهي هذه السلسلة عند إضافة أيون سالب قابل للإتحاد بالأيون الموجب.